



# tesa® 6706

## 产品信息



### 640µm双面丙烯酸泡棉胶带

#### 产品描述

tesa® 6706是一款双面灰色双面丙烯酸泡棉胶带，丙烯酸泡棉兼具背材功能和粘接功能。

#### 特点

- 在广泛的基材上均具有优越的粘接性能
- 良好的耐高温和耐老化性能
- 基础性能款，性价比高

#### 应用

示例安装应用包括但不限于：

- 装饰玻璃面板粘接
- 塑料面板粘接
- 铭牌和零件粘接
- 电视机背板粘接

#### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

- |         |              |       |        |
|---------|--------------|-------|--------|
| • 基材    | Acrylic foam | • 总厚度 | 640 µm |
| • 胶粘剂类型 | 纯丙烯酸         | • 颜色  | 灰色     |
| • 离型纸类型 | PE涂层纸        |       |        |

#### 属性/性能值

- |              |        |          |        |
|--------------|--------|----------|--------|
| • 23°C静态抗剪切力 | 非常好    | • 长期耐高温性 | 100 °C |
| • 短期耐高温性     | 200 °C |          |        |

#### 粘接力值

- |                   |         |                  |         |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| • ABS表面粘接强度 (初始)  | 10 N/cm | • 玻璃表面粘接强度 (3天后) | 20 N/cm |
| • ABS表面粘接强度 (3天后) | 13 N/cm | • PC表面粘接强度 (初始)  | 13 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (初始)    | 16 N/cm | • PC表面粘接强度 (3天后) | 17 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (3天后)   | 26 N/cm | • 钢表面粘接强度        | 16 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (初始)   | 16 N/cm | • 钢表面粘接强度 (3天后)  | 24 N/cm |



# tesa® 6706

## 产品信息

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=06706>