




# tesa® 61225

## 产品信息



250μm黑色耐化学性薄膜双面胶带

### 产品描述

tesa® 61225是一款双面自粘胶带，由黑色PET基材和特殊的耐化学性胶粘剂组成。

#### 产品特点:

- 对不同极性和非极性化学品具有出色的耐化学性
- 出色的抗震性能
- 由于采用的是PET基材，因此具有出色的模切性能
- 双面PET离型纸
- 无卤素
- 皮肤相容性 ( ISO 10993-10:2010 ; ISO 10993-5:2009 )

### 应用

- 可穿戴设备中盖板玻璃的固定
- 电子设备中键盘、耳机等零件的固定

### 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

### 产品结构

• 基材	PET ( 聚酯 ) 薄膜	• 颜色	黑色
• 胶粘剂类型	特殊	• 离型纸重量	72 g/m <sup>2</sup>
• 总厚度	250 μm		

### 属性/性能值

• 断裂延展率	60 %	• 耐化学品	非常好
• 抗张强度	20 N/cm	• 长期耐高温性	70 °C
• 初粘力	普通	• 防潮	非常好
• 短期耐高温性	120 °C		

### 粘接至

• 铝表面粘接强度 ( 初始 )	12.8 N/cm	• PC表面粘接强度 ( 14天后 )	26 N/cm
• 铝表面粘接强度 ( 14天后 )	15.3 N/cm	• PE表面粘接强度 ( 初始 )	7.5 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 ( 初始 )	16.1 N/cm	• PE表面粘接强度 ( 14天后 )	9 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 ( 14天后 )	17.4 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 初始 )	17 N/cm
• PC表面粘接强度 ( 初始 )	14.5 N/cm	• 钢表面粘接强度 ( 14天后 )	18.1 N/cm



# tesa® 61225

## 产品信息

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61225>