



tesa® 62562

产品信息

50µm 高性能双面透明强弱胶带

产品描述

tesa® 62562 是一款双面透明强弱胶带，由 PET 基材和一面抗反弹胶系，另一面改性丙烯酸抗反弹胶系组成。

tesa® 62562 产品特性：

- 厚度：50µm
- 优秀的抗反弹性能
- 一侧具有高粘接力
- 优秀的耐候性
- 非常易于模切
- 两侧 PET 离型纸 (36µm 内侧轻离型膜 / 50µm 外侧重离型膜)

应用

适用于各类电子设备的包装应用：

- 将两种不同材质贴合，适用于移除无残胶，且具有高粘接力的应用，例如：外包装应用，以及电源适配器的包装等应用。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------|-----------------|------------|
| • 基材 | PET (聚酯) 薄膜 | • 离型纸类型 (轻离型) | PET (聚酯) |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 离型纸颜色 (重离型) | 蓝色 |
| • 离型纸类型 | PET (聚酯) 薄膜 | • 离型纸类型 (重离型) | PET (聚酯) |
| • 总厚度 | 50 µm | • 离型纸颜色 (轻离型) | 透明 |
| • 颜色 | 透明 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------------|---------|--------------|--------|
| • 断裂延展率 | 50 % | • 抗老化 (UV) | 非常好 |
| • 抗张强度 | 20 N/cm | • 短期耐高温性 | 200 °C |
| • 23°C 静态抗剪切力 | 非常好 | • 长期耐高温性 | 100 °C |
| • 40°C 静态抗剪切力 | 非常好 | • 防潮 | 非常好 |
| • 初粘力 | 普通 | | |

粘接至

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------------|-----------|
| • 钢表面粘接强度 (初始) | 5.1 N/cm | • 钢表面粘接强度 (闭面 , 14天 后) | 13.8 N/cm |
| • 钢表面粘接强度 (14天后) | 6.5 N/cm | • 钢表面粘接强度 (闭面 , 初始) | 11 N/cm |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=62562>



tesa® 62562

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=62562>