



tesa® 68552

产品信息

50µm双面薄膜胶带 薄的服帖的PET基材

产品描述

tesa® 68552 是一款透明双面自粘性胶带，薄的服帖性PET基材，改性丙烯酸胶系

tesa® 68552 特性：

- 非常低的厚度：50 µm
- 低厚度具有高粘贴性
- 优秀的服帖性即使对弯曲表面
- 优秀的抗环境性

应用

- 金属或塑料徽章和标志的粘接
- 反射箔片与LCD外框的固定
- 塑料薄膜的拼接

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 总厚度	50 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	透明

属性/性能值

• 断裂延展率	50 %	• 抗老化 (UV)	非常好
• 抗张强度	7 N/cm	• 短期耐高温性	200 °C
• 23°C静态抗剪切力	好	• 耐化学品	非常好
• 40°C静态抗剪切力	普通	• 长期耐高温性	100 °C
• 初粘力	普通	• 防潮	非常好



tesa® 68552

产品信息

粘接至

• ABS表面粘接强度 (初始)	6.1 N/cm	• PET表面粘接强度 (14天后)	6.5 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	7.3 N/cm	• PP表面粘接强度 (初始)	3 N/cm
• 铝表面粘接强度 (初始)	5.7 N/cm	• PP表面粘接强度 (14天后)	4.5 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14天后)	7.4 N/cm	• PS表面粘接强度 (初始)	6 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	7.4 N/cm	• PS表面粘接强度 (14天后)	7.7 N/cm
• PC表面粘接强度 (14天后)	8.9 N/cm	• PVC表面粘接强度 (初始)	6.3 N/cm
• PE表面粘接强度 (初始)	3.2 N/cm	• PVC表面粘接强度 (14天后)	10 N/cm
• PE表面粘接强度 (14天后)	4.2 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	7 N/cm
• PET表面粘接强度 (初始)	6.1 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	8.6 N/cm

附加信息

PV40 白色格拉辛离型纸/红色tesa商标(71µm, 82g/m²)

PV50 透明PET离型膜(50µm; 72g/m²)

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68552>