



tesa® 68740

产品信息

30µm黑色双面薄膜胶带

产品描述

tesa® 68740 是一款黑色双面自粘性胶带，黑色PET基材改性丙烯酸胶系

tesa® 68740 特性：

- 最低厚度：30µm
- 低厚度对于光滑表面具有很好的粘贴性
- 优秀的抗环境性
- 模切过程中优秀的操作性能

应用

- 缓冲材料与LCD的粘贴
- 反射膜与LCD外框的固定
- 薄塑料薄膜粘接

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 总厚度	30 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	黑色

属性/性能值

• 断裂延展率	50 %	• 抗老化 (UV)	非常好
• 抗张强度	20 N/cm	• 短期耐高温性	200 °C
• 23°C静态抗剪切力	非常好	• 耐化学品	好
• 40°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	100 °C
• 初粘力	差	• 防潮	非常好
• 抗增塑剂	好		



tesa® 68740

产品 信息

粘接至

• ABS表面粘接强度 (初始)	4.4 N/cm	• PET表面粘接强度 (14天后)	5.2 N/cm
• ABS表面粘接强度 (14天后)	5.8 N/cm	• PP表面粘接强度 (初始)	1.4 N/cm
• 铝表面粘接强度 (初始)	3.9 N/cm	• PP表面粘接强度 (14天后)	2.8 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14天后)	5.3 N/cm	• PS表面粘接强度 (初始)	3.4 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	5.3 N/cm	• PS表面粘接强度 (14天后)	5 N/cm
• PC表面粘接强度 (14天后)	6.5 N/cm	• PVC表面粘接强度 (初始)	4.1 N/cm
• PE表面粘接强度 (初始)	1.5 N/cm	• PVC表面粘接强度 (14天后)	7.3 N/cm
• PE表面粘接强度 (14天后)	2 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	4.5 N/cm
• PET表面粘接强度 (初始)	3.8 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	5.9 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68740>