



tesa® 68542

产品信息

50µm 透明双面 PET 胶带

产品描述

tesa® 68542 是一款透明双面自粘性胶带，采用 PET 基材和改性丙烯酸胶系。

tesa® 68542 特性：

- 厚度：50µm
- 良好的粘接力
- 优秀的耐候性
- 优秀的模切性

应用

tesa® 68542 用于通用固定和粘接。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 总厚度	50 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	透明

属性/性能值

• 断裂延展率	50 %	• 抗老化 (UV)	非常好
• 抗张强度	20 N/cm	• 短期耐高温性	200 °C
• 23°C 静态抗剪切力	普通	• 长期耐高温性	100 °C
• 初粘力	好	• 防潮	非常好
• 抗增塑剂	非常好		

粘接至

• ABS 表面粘接强度 (初始)	5 N/cm	• PET 表面粘接强度 (初始)	5.2 N/cm
• ABS 表面粘接强度 (14 天后)	6.1 N/cm	• PET 表面粘接强度 (14 天后)	5.8 N/cm
• 铝表面粘接强度 (初始)	5 N/cm	• PP 表面粘接强度 (初始)	2 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14 天后)	6 N/cm	• PP 表面粘接强度 (14 天后)	5.3 N/cm
• PC 表面粘接强度 (初始)	5.3 N/cm	• PVC 表面粘接强度 (初始)	5.2 N/cm
• PC 表面粘接强度 (14 天后)	6.6 N/cm	• PVC 表面粘接强度 (14 天后)	7.9 N/cm
• PE 表面粘接强度 (初始)	2 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	5 N/cm
• PE 表面粘接强度 (14 天后)	2.8 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14 天后)	7.2 N/cm

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68542>



tesa® 68542

产品信息

附加信息

离型纸：

PV20：印有蓝色 tesa 商标的棕色格拉辛纸（71 μ m; 82g/m²）

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68542>