



tesa® 4688

产品信息



标准PE涂层布基胶带

产品描述

tesa® 4688是标准的55目PET/人造纤维网格PE涂层布基胶带，涂有天然压敏橡胶胶粘剂。
tesa® 4688具有良好的操作性，适用于各种需求的修护应用。

特性:

- 甚至在粗糙的表面都具有强粘接力
- 防水
- 低解卷力
- tesa® 4688 已经经过AREVA认证，该认证符合西门子TLV 9027/01/06 对核电站的要求。总卤素含量 < 1000 ppm；总硫磺含量 < 1000 ppm
- 有八种颜色可供选择：黑、白、灰、黄、蓝、红、绿、棕

应用

- 标记,遮蔽,包装,保护, 捆扎, 密封
- 建构薄膜的的粘合固定
- 密封纸箱,罐等
- 固定线束
- 捆扎线束
- 核电站维护过程中标识部件,拼接薄膜

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|---------|--------|
| • 基材 | PE（聚乙烯）挤压织物 | • 离型纸类型 | 无 |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | • 总厚度 | 260 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|-----------|---------|---------------------|--------------------------|
| • 断裂延展率 | 9 % | • 网孔 | 55 count per square inch |
| • 抗张强度 | 52 N/cm | • 耐温性（暴露后30分钟从铝板移除） | 110 °C |
| • 可手撕性 | 好 | • 耐磨 | 好 |
| • 电介质击穿电压 | 2900 V | • 防水 | 好 |
| • 笔直的撕拉边缘 | 好 | | |



tesa[®] 4688

产品信息

粘接至

- 钢表面粘接强度 4.5 N/cm

附加信息

满足LV 312-1介电强度7500伏（3层）的要求

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04688>