



tesa® 7950

产品信息

50 µm 哑光黑色单面薄膜胶带

产品描述

tesa® 7950 是一款哑光黑色单面胶带，由极薄 PET 基材及黑色改性丙烯酸胶系组成。

tesa® 7950 产品特性：

- 厚度：50 µm
- 极佳的遮光性能
- 极薄哑光黑表面，光泽度为2.5 %
- 优秀的耐指纹性能
- 极佳的防刮擦性能
- 高抗剥离力及抗剪切力
- 优秀的抗反弹性能
- 严苛条件下，优秀的耐候性

应用

- 固定 LED 光源或平板显示器
- 消费电子零部件遮光
- 石墨片遮蔽，保护及固定
- NFC 天线遮蔽，保护及固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------|---------|-------|
| • 基材 | PET (聚酯) 薄膜 | • 总厚度 | 50 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 50 µm |
| • 离型纸类型 | PET (聚酯) | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| • 断裂延展率 | 60 % | • 电介质击穿电压 | 4500 V |
| • 抗张强度 | 36.7 N/cm | • 短期耐高温性 | 130 °C |
| • 光密度 | 5.7 | • 长期耐高温性 | 60 °C |



tesa® 7950

产品信息

粘接至

- | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|----------|
| • ABS表面粘接强度 (初始) | 4 N/cm | • 玻璃表面粘接强度 (14天后) | 4.7 N/cm |
| • ABS表面粘接强度 (14天后) | 5 N/cm | • PC表面粘接强度 (初始) | 3.8 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (初始) | 4 N/cm | • PC表面粘接强度 (14天后) | 5 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (14天后) | 4.6 N/cm | • 钢表面粘接强度 (初始) | 4 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (初始) | 3.8 N/cm | • 钢表面粘接强度 (14天后) | 4.6 N/cm |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07950>