



tesa® 88682

产品信息



135µm 无基材双面胶带

产品描述

tesa® 88682是一款使用改性丙烯酸胶粘剂的透明无基材双面胶带。改性丙烯酸胶粘剂对多种材料表面都具有优异的粘接性能。该产品为多用途粘接提供了理想的解决方案，并兼具良好的模切性能。

特点

- 在多种材料表面都具有优异的粘接性能
- 良好的模切性能
- 在不平整表面具有高服帖性
- 优异的耐高温性能
- 高抗剪切性

应用

- 泡棉及毛毡背胶
- 铭牌粘接
- 薄膜开关粘贴

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无	• 离型纸厚度	135 µm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 离型纸重量	120 g/m ²
• 离型纸类型	PE涂层纸	• 离型纸颜色	白/蓝色商标
• 颜色	透明		

属性/性能值

• 23°C静态抗剪切力	好	• 短期耐高温性	200 °C
• 初粘力	好	• 长期耐高温性	100 °C

粘接力值

• ABS表面粘接强度 (初始)	12 N/cm	• PP表面粘接强度 (初始)	1 N/cm
• ABS表面粘接强度 (3天后)	12 N/cm	• PP表面粘接强度 (3天后)	2 N/cm
• PC表面粘接强度 (初始)	14 N/cm	• PVC表面粘接强度 (初始)	8 N/cm
• PC表面粘接强度 (3天后)	14 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	9 N/cm
• PMMA表面粘接强度 (初始)	14 N/cm	• 钢表面粘接强度 (3天后)	11 N/cm
• PMMA表面粘接强度 (3天后)	14 N/cm		

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=88682>



tesa® 88682

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=88682>