



# tesa® 1446

## 产品信息



### 汽车内部线束固定PET薄膜胶带

#### 产品描述

tesa® 50103是丙烯酸胶系的PET薄膜胶带，适用于汽车内部。

#### 特点：

- 无离型纸
- 适合于汽车内部常见不规则、粗糙和条件苛刻的表面
- 适用于未经过任何表面预处理的表面
- 抗撕裂
- 低且稳定的解卷力
- 可配合自动的胶带分配器使用

#### 应用

##### 线束固定

扁平 and 圆形线束的快速安全固定。

#### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

- 颜色 透明
- 胶带厚度 90 µm

#### 属性/性能值

- 断裂延展率 65 %
- 抗张强度 45 N/cm
- 低挥发性有机物 非常好
- 初粘力 好
- 可手撕性 差
- 短期耐高温性 160 °C
- 适用于粗糙表面 非常好
- 静态抗剪切力 普通

#### 粘接至

- PET表面粘接强度 (初始) 6 N/cm
- PET表面粘接强度 (3天后) 7.2 N/cm
- PET绒布表面粘接强度 (3天后) 4.1 N/cm
- 顶棚PET绒布表面A面粘接强度 (3天后) 5.9 N/cm
- PET绒布表面粘接强度 (初始) 3.4 N/cm
- 顶棚PET绒布表面A面粘接强度 (初始) 5.8 N/cm

#### 附加信息

AF89=可手撕

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=01446>



# tesa® 1446

## 产品信息

### 附加信息

德莎自动化和应用部门提供客户定制化的设备和应用工具，提高生产效率。  
对PET、PET绒布表面、PET绒布顶棚A的粘接力不是产品说明中的一部分。

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=01446>