



tesa® 7180

产品信息

80 µm 单面纯黑色胶带

产品描述

tesa® 7180是一款纯黑色单面自粘胶带，由黑色PET薄膜基材和改性丙烯酸胶粘剂组成。

特点

- 厚度：80µm
- 优异的遮光性能
- 极高的抗剥离强度和抗剪切力
- 优异的抗反弹性能
- 在加工过程中具有优秀的操作性能
- 在苛刻环境条件中表现出色
- 极高的介电击穿强度

应用

- 显示器中背光显示单元的包裹
- 电子设备中的遮光应用
- 在LED光源或平板显示器中固定电缆或结构部件

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------|---------|-------|
| • 基材 | PET (聚酯) 薄膜 | • 总厚度 | 80 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | • 离型纸厚度 | 50 µm |
| • 离型纸类型 | PET (聚酯) | | |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------|---------|-----------------------|--------|
| • 断裂延展率 | 80 % | • 电介质击穿电压 | 7500 V |
| • 抗张强度 | 30 N/cm | • 短期耐高温性 | 140 °C |
| • 40°C静态抗剪切力 | 非常好 | • 透光率 (380-780nm) < | 0.04 % |
| • 初粘力 | 好 | • 长期耐高温性 | 80 °C |
| • 抗增塑剂 | 好 | • 防潮 | 好 |
| • 抗老化 (UV) | 非常好 | | |



tesa® 7180

产品信息

粘接至

- | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|----------|
| • ABS表面粘接强度 (初始) | 6.2 N/cm | • 玻璃表面粘接强度 (14天后) | 6.6 N/cm |
| • ABS表面粘接强度 (14天后) | 7 N/cm | • PC表面粘接强度 (初始) | 6.3 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (初始) | 5.4 N/cm | • PC表面粘接强度 (14天后) | 7 N/cm |
| • 铝表面粘接强度 (14天后) | 7.5 N/cm | • 钢表面粘接强度 (初始) | 6.3 N/cm |
| • 玻璃表面粘接强度 (初始) | 6.4 N/cm | • 钢表面粘接强度 (14天后) | 7.9 N/cm |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07180>