



# tesa® 4319

## 产品信息



### 曲线喷涂遮蔽胶带

#### 产品描述

tesa®遮蔽胶带能帮助您征服每条曲线。优质的高皱纹纸使这款遮蔽胶带能够完美适应任何曲线。由于采用了厚胶粘剂层，即使在粗糙的表面上这款产品也能确保可靠的粘接，从而避免难看的油漆渗透。tesa®曲线遮蔽胶带即使在严苛的条件下也能完美地完成喷涂工作。结合高品质的表面保护胶带和扎实的工艺技术，您将获得最佳的效果。灵活的曲线遮蔽胶带为您避免耗时的修改过程。

#### 可持续发展 方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### 应用

- 尤为适合曲线遮蔽
- 即使在粗糙的表面也能实现快速、可靠的遮蔽
- 室内遮蔽

#### 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

- |         |       |            |        |
|---------|-------|------------|--------|
| • 基材    | 高度皱纹纸 | • 生物基(按重量) | 67 %   |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶  | • 总厚度      | 375 µm |

#### 属性/性能值

- |         |         |               |       |
|---------|---------|---------------|-------|
| • 断裂延展率 | 58 %    | • 可手撕性        | 非常好   |
| • 抗张强度  | 24 N/cm | • 耐温 ( 60分钟 ) | 60 °C |

#### 粘接至

- |           |          |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 4.5 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa® 4319

## 产品信息

### 附加信息

推荐：拉伸起皱的基材，确保平整的喷漆边缘和优秀的粘接力。

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04319>